

Holzpflege mit Bienenwachs flüssig

Zutaten:

- 1000 g Leinöl
- 25 g Bienen Wachs
- 12,5g Carnuba Wachs

Zubereitung:

- Zutaten abwiegen und bereitstellen
- Die Leinöle und Wachse in einem Topf im Wasserbad bei geringer Wärmezufuhr langsam erwärmen bis die Wachse geschmolzen sind.

Anwendung:

Etwas von der Flüssigkeit auf ein weiches Tusch geben und damit das Holz der Möbel einreiben und solange polieren bis alles gut eingearbeitet ist. Überschüssiges Holzpflege mit einem Baumwolltuch abnehmen.

Haltbarkeit:

In einem geschlossenen Becher bis zu einem Jahr lagern.

Holzpflege mit Bienenwachs dickflüssig

Zutaten:

- 1000 g Leinöl 1000g
- 100 g Bienen Wachs 25g
- 50g Carnuba Wachs 12,5g

Zubereitung:

- Zutaten abwiegen und bereitstellen
- Die Leinöle und Wachse in einem Topf im Wasserbad bei geringer Wärmezufuhr langsam erwärmen bis die Wachse geschmolzen sind.

Anwendung:

Gefäß vor der Anwendung im Wasserbad erwärmen (Ca. 35-50 Grad).

Etwas von der Flüssigkeit auf ein weiches Tusch geben und damit das Holz der Möbel einreiben und solange polieren bis alles gut eingearbeitet ist. Überschüssige Holzpflege mit einem Baumwolltuch abnehmen.

Haltbarkeit:

In einem geschlossenen Becher bis zu einem Jahr lagern.

Sicherheitshinweis zu Leinöl: Leinöl ist mit einem Flammpunkt von ca. 315 °C und einem Siedepunkt oberhalb von 350 °C eher schwer entzündlich.

Erwärmtes Leinöl nie unbeaufsichtigt lassen

ABER VORSICHT: Leinöl neigt bei hohem Zerstäubungsgrad zur Selbstentzündung unter Raumtemperatur.

Mit Leinöl getränkte Textilien unbedingt in Wasser tränken oder in einem luftdichten Behälter (Schraubglas, Metalldose) aufbewahren bzw. kontrolliert verbrennen. Pinsel mit Leinölseife auswaschen oder bis zur nächsten Benutzung in rohes Leinöl hängen.